

L'app des forums Forumactif

Restez connecté à vos forums sur Android et iOS



le Ven 26 Fév - 13:16

par JLS11

Recette de la peinture scandinave "" rouge de Falun "" inventée en Suède au début du XX° siècle

A-Ingrédients et proportions :

- jusqu ' à 2,2 litres d ' huile de lin
- 1kg de farine de seigle finement moulue
- 1kg de sulfate de fer , ou de zinc , selon la teinte désirée
- 29 litres d ' eau bouillante
- 4kg de pigments minéraux

B-Préparation :

- ajouter le sulfate à l ' eau bouillante , mélanger jusqu ' à dissolution complète ;
- ajouter la farine de seigle , mélanger et faire cuire 15 minutes ;
- ajouter les pigments , mélanger et faire cuire encore 15 minutes ;
- retirer du feu et ajouter l ' huile pour créer une émulsion ;

--->> **NOTE : la proportion d ' huile ne doit pas excéder 8% du volume**

C-Exécution :

- brossage , époussetage , ponçage et dépoussiérage ;
- 1 couche d ' impression unique après le refroidissement complet de la préparation pour un rafraîchissement ;
- 2 couches d ' impression pour une première mise en peinture , selon l ' absorption du support bois ;

D- Coût pour une confection :

- 2,2 litres d ' huile : 5€
- 1kg de farine de seigle finement moulue : 2€
- 1kg de sulfate de fer ou de zinc : 60cts d ' €
- 29 litres d ' eau bouillante : demander à Véolia , Suez et consort pour l ' eau , le gaz ou l ' électricité ( EDF et GDF n ' existent plus je vous signale , la régie municipale de l ' eau c ' est un fantôme !! )
- 4kg de pigments minéraux : entre 15 et 20€

Nous et nos partenaires utilisons des Cookies et informations non sensibles pour personnaliser votre navigation, mesurer l'audience et vous proposer de la publicité personnalisée. Vous pouvez consentir à l'utilisation de cette technologie ou gérer vos paramètres pour contrôler les informations collectées et traitées.

Accepter

En savoir plus et gérer mon choix

Fermer (et accepter)